

Instructions for use

Ⓓ ⒼⒷ Ⓕ ⒼⒶ

Ⓓ FADE OUT THINNER

Anwendung:

1. Fade Out Thinner unmittelbar nach dem Klarlackauftrag aus einer Distanz von ca. 25 cm leicht in den Randzonenbereich einnebeln.
 2. Die Einblendung wird durch zwei sehr schnelle leichte Gänge erreicht.
 3. Dadurch dass die Randzone in den alten Klarlack einfließt, entsteht nach der Trocknung des neuen Klarlackes kaum noch Nacharbeit.
 4. Bei kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 5 Jahre haltbar.
 5. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
 6. Zwingend Technisches Merkblatt beachten (www.akemi.de).
-

ⒼⒷ FADE OUT THINNER

Instructions for use:

1. Fade Out Thinner is applied over the blend area holding the aerosol 25 cm from the panel.
2. The blending process is best undertaken in two rapid light passes of the aerosol.
3. The blend edge will melt into the original paintwork requiring little or no processing once the clear coat has cured.
4. The product is workable for at least 5 years if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.
5. For proper waste disposal, the container must be completely emptied.
6. Observation of Technical Data Sheet is mandatory (www.akemi.com).

Instructions for use

(F) FADE OUT THINNER

Utilisation:

1. Mouiller d'un brouillard très fin de Fade Out Thinner juste après l'application du vernis incolore, à une distance d'env. 25 cm dans la zone périphérique.
 2. La superposition est obtenue en faisant deux légères applications très rapides.
 3. Comme la zone périphérique s'imisce dans l'ancien vernis incolore, le traitement ultérieur est minime après le séchage du nouveau vernis incolore.
 4. Conservation min. 5 ans dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).
 5. Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
 6. Veuillez impérativement respecter la fiche technique (www.akemi.com).
-

(NL) FADE OUT THINNER

Gebruik:

1. Fade Out Thinner direct na het aanbrengen van de blanke lak vanaf een afstand van ca. 25 cm lichtjes in de randzone verstuiven.
2. Het inblenden wordt bereikt door twee zeer snelle, lichte bewegingen.
3. Doordat de randzone in de oude blanke lak vloeit, is er na het drogen van de nieuwe blanke lak nauwelijks nog nabewerking nodig.
4. Bij koele opslag (5 - 25°C) in ongeopende originele verpakking minstens 5 jaar houdbaar.
5. Voor verantwoorde afvalverwerking inhoud volledig opgebruiken.
6. Raadpleeg de technische fiche (www.akemi.be).